

DIVOWIND

Hingav tuuletõke seintele.



TOOTE OMADUSED/ EELISED:

- + Tihe, tugev, kõrgkvaliteediline toode (klass W1)
- + Parim tulemus vihma vastupanu testis
- + Heledat värvi (kerge jälgida materjali kinnituspunkte)



KASUTUSALA:

Divowind on tuuletõkke materjal seinale, mis on läbinud testid ning saanud kinnituse sobivuse kohta, kasutamiseks ajutise ilmastikukindla fassaadi lõppkihina. Toode on loodud toimima põhjamaises kliimas

Divowind on mõeldud kasutamiseks hingavates seinakonstruktsioonides.

Divowind on välja töödatud, kui "ehitajale parim". Ta on tihe ja tugev, mis teeb ta paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks. Tuuletõkke on heledat värvi, mis aitab ka kiirel paigaldamisel jälgida toote kinnitamist ja võimalike vigastuste avastamist. Divowind tuuletõket saab paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Järgides paigaldusjuhendit saadakse mõlemal juhul vihmakindlad ühendusvuugid.

TOOTE KIRJELDUS:

Tihe, tugev ja avatud diffusiooniga tuuletõkke. 2- Kihiline komposiitmaterjal, mis on valmistatud 30 grammist UV-stabiilsest PE-membraanist ja 70 grammist integreeritud PP-fleesist, teeb tast juhtiva toote ehitusturul.

Divowind on testitud ja heaks kiidetud vastavalt SP sertifitseerimise reegel I 28 lisa 4 ja ka vihma vastupanu SP-testile, vastavalt standardile EN 12865.

PÕHINÄITAJAD:

Kaal:	100 gr/m ²
Rulli laius:	3 m
Rulli pikkus:	25 m

SEOTUD TOOTED



Monier OÜ

Pärumnt 139
11317, Tallinn

Tel: 6275560
www.monier.ee

TOOTE ANDMED:

Värv: Valge

Rulli pikkus: 25 m

Rulli laius: 3 m

Toote kaal: 100 gr/m²

Rulli kaal: ~ 7 kg

Tõmbetugevus: 150/100 N/50 mm

Pikenemine: 40/55 %

Punkktugevus naelale: 140/100 N

Temperatuurikindlus: -40°C to +80°C

Veekindlus

vananemisel: W1

Tuletundlikkus: E

Auruläbilaskvus: 0,03 m

Materjal: PP-flees and PP-membraan

PAKEND/LADUSTAMINE:

Rulli kaal: ~ 7 kg

Rulle alusel: 60 rulli

Pakend: Paber pakend

plastikuga kaetud

Soovitav temperatuur

ladustamisel: -20°C to +30°C

PAIGALDAMINE:

Vaata antud toote paigaldusjuhedit www.monier.ee.
Maksimaalne UV-kiirgusele avatud aeg, enne lõpliku fassaadimaterjaliga katmist on 8 nädalat.

Toode on CE-märgistusega ja vastab EN 13859-2 standardile.

See dokument võib muutuda, alati tuleb otsida viimast versiooni kodulehelt www.monier.ee.

Monier ei vastuta trükivigade eest.